

汚れやホコリが付きにくい

クロス補修シール

水性

- 色 ・ オフホワイト ●
- つや消し仕上げ ●

補修後は、ドライヤーで盛上げ 再生できる熱膨張材を配合

天井と壁の取り合い部・出入枠・額縁等との隙間を
ワンタッチで補修出来ます。
(※クロスが剥がれていない場合)

【特徴】

- 熱膨張材配合の為、施工乾燥後(表面10分で乾燥・気温20℃)ドライヤーで温めると、より自然な膨らみの凸凹が再生出来ます。(70℃以上で膨らみます。5倍発泡)
- つなぎ目の隙間に入り込み易い液状タイプです。
- 施工後の塗装も可能です。(24時間以降)
- 施工後は、汚れやホコリが付きにくく、仕上がりはきれいなつや消しです。

【使い方】

- ①まず始めに、クロス補修シールのノズルの先端部に針等で小さな穴をあけて下さい。(穴が大きすぎると細い隙間に入れ難くなります)
ノズルを隙間に沿って、なるべくはみ出さない様に、押し出して埋めて下さい。
- ②はみ出した場合は小さなヘラ等で軽く隙間に沿ってすき取り、きれいな水で絞った布やスポンジ等ではみ出した部分を拭き取って下さい。
- ③クロスの継ぎ目の凸凹を再生する場合、周囲の凸凹に合わせて形を整えて下さい。乾燥後、ドライヤーで温めると、より自然な膨らみの凸凹が再生出来ます。

【使用上の注意】

- 使用後は、ノズルをきれいに拭いてからキャップをして保存してください。
- 手や服に付いた時は、すぐに拭き取り水洗いして下さい。
- 次回使用時にノズルの先が硬化している場合は、ノズルをはずし、細いものでノズルの先端から硬化した部分を押し出して下さい。
- 発泡後は元の色より薄くなります。
- 幼児の手の届かない所へ保管して下さい。

クロスの凸凹を再生できる!

熱膨張材



【品質表示】

- 〈品名〉クロス補修シール
- 〈成分〉アクリル樹脂、酸化チタン、顔料、熱膨張材、水
- 〈容量〉80cc
- 〈施工量〉約64m(すき幅0.5mm×深さ0.5mm)

株式会社 ニットー

内装用・目地処理剤の総合メーカー

<http://www.ns-nitto.co.jp>

E-mail: info@ns-nitto.co.jp

■大阪本社営業所 —— 大阪市西区川口3丁目10番30号

TEL(06)6582-4920 FAX(06)6582-4903

■名古屋営業所 —— 名古屋市中川区富田町千音寺字西尼ヶ塚144-2

TEL(052)432-1133 FAX(052)432-1131