

下塗り
タイプ

ジョイントコンパウンド

NSII エース



特 長

- 【1】下塗りタイプのスタンダード品です。
- 【2】骨材は細かく、従来品に比べてザラツキ感が少ないです。
- 【3】α石膏系のため、強固なパテ面になります。
- 【4】ヘラ（コテ）のスベリが良く、作業効率が上がります。
- 【5】下地の付着が強く、上塗りパテと付着が良好です。

F☆☆☆☆

(社)日本建築仕上材工業会登録
登録番号 0307458

【内容量】8kg/袋

【施工面積】150㎡/8kg

【色】淡クリーム

【タイプ】60分

使用方法

- 【1】きれいな容器に所定量の9割の清水を入れ（水の量はパテ 1kg 当り約 0.52ℓ（硬め）～約 0.58ℓ（軟らかめ）が適量です。）この中にパテ粉末を少しずつ散布しパテ全体を湿らせてください。
- 【2】その後、直ちにハンドミキサーなどで2～3分間攪拌混合し、パテがパテ板（パテベラ）からタレ落ちない程度にパテ粉末と水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。

【下地材の状況、仕上材の種類に応じて適切なシーラー（プライマー）処理をしてください。】

内装用・目地処理材の総合メーカー

NSII 株式会社 ニットー



大阪営業所 大阪市西区川口3丁目10番30号
TEL<06>6582-4920 FAX<06>6582-4903

名古屋営業所 名古屋市中川区千音寺1丁目550番地
TEL<052>432-1133 FAX<052>432-1131

特約店